

测试报告

CX-14-JL01 2018B

第 1 页 共 5 页

报告编号 (No.): SCT-20181116-501S

委托单位名称 : 北京寰腾橡塑有限公司

委托单位地址 : 北京市北京经济开发区地盛中路5号8号楼401

委托人 : 王朝辉

样品名称 : 橡胶跑道样块

样品编号 : SCT-20181116-501S-001

样品数量 : 1块

型号/批号 : --

生产企业 : --

以上信息由委托单位提供并确认

测试类别 : 委托测试

到样日期 : 2018/11/20

样品状态描述 : 完好

测试起止日期 : 2018/11/20 - 2018/12/10

测试设备 : SCT-256箱式电阻炉、SCT-86 GC、SCT-126 GC-MS、SCT-288 ICP-OES等

测试依据 : GB 36246-2018 中小学合成材料面层运动场地

测试结论 : 根据委托单位的要求, 依据标准GB 36246-2018, 对样品进行苯等10个项目的测试, 测试结果见第2~4页。

备注 : --

青岛科标检测研究院有限公司
(检验检测专用章)

检验检测专用章

签发日期: 2018/12/13

批准:

审核:

编制:

测试报告

报告编号 (No.): SCT-20181116-501S

CX-14-JL01 2018B

第 2 页 共 5 页

序号	测试项目	单位	测试数据	指标	单项判定	测试方法	备注
1	无机填料含量	%	64.49	≤65	符合	GB/T 4498.1-2013	--
2	多环芳烃	mg/kg	未检出	≤50	符合	GB 36246-2018	--
3	苯并[a]芘	mg/kg	未检出 ^①	≤1.0	符合	GB 36246-2018	--
4	邻苯二甲酸酯类						
	DBP	g/kg	未检出 ^②	/	/	GB 36246-2018	--
	BBP	g/kg	未检出 ^②	/	/	GB 36246-2018	--
	DEHP	g/kg	未检出 ^②	/	/	GB 36246-2018	--
	DBP+BBP+DEHP	g/kg	未检出	≤1.0	符合	GB 36246-2018	--
	DNOP	g/kg	未检出 ^②	/	/	GB 36246-2018	--
	DINP	g/kg	未检出 ^③	/	/	GB 36246-2018	--
	DIDP	g/kg	未检出 ^③	/	/	GB 36246-2018	--
	DNOP+DINP+DIDP	g/kg	未检出	≤1.0	符合	GB 36246-2018	--
5	3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷 (MOCA)	g/kg	未检出 ^②	≤1.0	符合	GB 36246-2018	--
6	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和	g/kg	未检出 ^④	≤0.2	符合	GB/T 18446-2009	--

测试报告

报告编号 (No.): SCT-20181116-501S

CX-14-JL01 2018B

第 3 页 共 5 页

序号	测试项目	单位	测试数据	指标	单项判定	测试方法	备注
7	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI)	g/kg	未检出 ^④	≤1.0	符合	GB/T 18446-2009	--
8	重金属四项						
	Pb	mg/kg	未检出 ^⑤	≤50	符合	GB 36246-2018	--
	Cd	mg/kg	未检出 ^⑤	≤10	符合	GB 36246-2018	--
	Cr	mg/kg	未检出 ^⑤	≤10	符合	GB 36246-2018	--
	Hg	mg/kg	未检出 ^⑤	≤2	符合	GB 36246-2018	--
10	挥发性有机化合物(VOC)释放量	mg/kg	未检出	≤50.0	符合	GB 36246-2018	--
11	*有害物质释放量						
	总挥发性有机化合物 (TVOC)	mg/ (m ² ·h)	0.26	≤5.0	符合	GB 36246-2018	--
	甲醛	mg/ (m ² ·h)	0.09	≤0.4	符合	GB 36246-2018	--
	苯	mg/ (m ² ·h)	未检出 ^⑦	≤0.1	符合	GB 36246-2018	--
	甲苯+二甲苯+乙苯	mg/ (m ² ·h)	未检出 ^⑦	≤1.0	符合	GB 36246-2018	--
	二硫化碳	mg/ (m ² ·h)	未检出 ^⑧	≤7.0	符合	GB 36246-2018	--

测试报告

报告编号 (No.): SCT-20181116-501S

CX-14-JL01 2018B

第 4 页 共 5 页

序号	测试项目	单位	测试数据	指标	单项判定	测试方法	备注
12	**短链氯化石蜡(C ₁₀ -C ₁₃)	g/kg	未检出 ^④	≤1.5	符合	GB 36246-2018	--
备注	<p>①检出限: 0.1mg/kg; ②检出限: 0.01g/kg; ③检出限: 0.05g/kg; ④检出限: 0.1g/kg; ⑤检出限: 5mg/kg; ⑥检出限: 2mg/kg; ⑦检出限: 0.010mg/ (m²·h) ; ⑧检出限: 0.50mg/ (m²·h) ;</p> <p>*: 该项目不在本实验室 CMA 资质认定范围内, 分包方为英格尔检测技术服务(上海)有限公司, CMA 证书号为 180920341238;</p> <p>** : 该项目不在本实验室 CMA 资质认定范围内, 分包方为深圳市计量质量检测研究院, CMA 证书号为 2015190730Z。</p>						

表格结束

附图




图 1 样品照片

报告结束

测试报告

报告编号 (No.): SCT-20181116-501S

CX-14-JL01 2018B

第 5 页 共 5 页

注意事项

- 1、 本报告仅对来样负责,并不包括DUT复现特性;
- 2、 不可重复性实验、不能进行复检的,不再进行复检,委托单位放弃异议权利;
- 3、 本报告未经编制、审核、批准签章,未加盖红色“检验检测专用章”及其骑缝章均无效;
- 4、 本报告全部或部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改、增删或以其他方式篡改,均属无效,且本公司将追究上述行为的法律责任;
- 5、 对本报告有异议的,应于收到报告之日起三十日内提出,逾期不予受理;
- 6、 委托单位对样品的代表性和所提供的样品信息、资料的真实性负责,本公司不承担任何责任;
- 7、 取得委托人同意后,本公司可以将检验检测项目分包给依法取得资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构,本公司出具的检验检测报告中体现分包项目,并予以标注;
- 8、 除非相关法律、政府部门或者法院要求,未经本公司同意,本报告不参与任何法律活动。